

## WSKAZÓWKI:

1

Przechowywać w temperaturze 5-20°C. Chronić przed wysoką temperaturą i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

2

Kolory można ze sobą mieszać, aby uzyskać idealny odcień.

3

Po zakończeniu pracy aplikator należy szczególnie zamknąć, można go ponownie użyć.

## DOSTĘPNA KOLORYSTYKA WYPEŁNIACZY ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH:

SP 901  
002

kość  
stoniowa

SP 902  
002

biały  
alpejski

SP 903  
002

jasno  
beżowy

SP 904  
002

biały  
świetlisty

SP 906  
002

jasno  
beżowy

SP 907  
002

biały  
postarzany

SP 908  
002

biały  
beskidzki

SP 909  
002

biały  
sygnalowy

SP 919  
002

biały  
klasyczny 1145

SP 905  
002

bezbarwny

SP 910  
002

czarny

SP 911  
002

czerwony

SP 912  
002

niebieski

SP 913  
002

zielony

SP 914  
002

żółty

SP 924  
002

RAL 1011  
brązowy  
beżowy

SP 925  
002

RAL 8003  
brązowy  
miodowy

SP 926  
002

RAL 8011  
brązowy  
orzechowy

**Uwaga:** Kolory we wzornikach w katalogu mają charakter orientacyjny - ze względu na technologię druku mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych odcieni produktów. Służą jedynie do ogólnego porównania barw.

## KONTAKT:

OTTIMO SYSTEMS Sp. z o.o. Sp. k.  
tel. +48 34 356 48 15  
e-mail: [biuro@ottimo.pl](mailto:biuro@ottimo.pl)  
PL 42-700 Lubliniec  
ul. Młyńska 27



### POBIERZ

Katalog  
Produktów  
Ottimo Systems



### SKLEP ONLINE

[sklep.ottimo.pl](http://sklep.ottimo.pl)



SP 930 000-003

## INSTRUKCJA

Zestaw naprawczy  
świetłoutwardzalnych  
wypełniaczy  
do naprawy  
uszkodzeń



## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:



	Wypełniacze światłoutwardzalne	5 szt.
SP 917 002	OTTIMO SRC - Pasta polerska, 2g	1 szt.
SP 900 502	Mikrokońcówka do aplikatora, czarna (cienka)	9 szt.
SP 900 508	Mikrokońcówka do aplikatora, pomarańczowa (gruba)	3 szt.
SP 900 509	Lampa polimeryzacyjna Unit Basic Black LED	1 szt.
Ko 415 120	Papier ścierny „na mokro” ziarnistość 1200 (55x115mm)	4 szt.
Ko 415 200	Papier ścierny „na mokro” ziarnistość 2000 (55x115mm)	2 szt.
GX 805	Linteum - Clean Orange Uni Ściereczka do czyszczenia (16x20mm)	1 szt.
Ko 419 000	Klocek filcowy	1 szt.
SP 900 512	Folia wyrównująca (50 x 55 mm)	10 szt.
SP 112	Szpatuła drewniana (115x10mm)	2 szt.

## RETUSZ USZKODZENIA ZA POMOCĄ WYPEŁNIACZY ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH:




1 Wyczyścić i odtłuścić naprawianą powierzchnię.



2 Zdjąć zabezpieczenie z aplikatora i nałożyć mikrokońcówkę.



3 Wypełnić ubytek wypełniaczem z niewielkim naddatkiem.



4 Przykryć wypełniacz folią wyrównującą.



5 Wygładzić wypełniacz za pomocą drewnianej szpatułki.



6 Utwardzać wypełniacz za pomocą lampy przez 2 x 30 sekund z odległości 2-5 mm. Czas utwardzania może się różnić w zależności od wielkości ubytku. Jeśli ubytek jest głębszy niż 2 mm, utwardzać warstwami. Następnie usunąć folię wyrównującą.



7 Nałożyć taśmę malarską (zestaw nie zawiera) wokół wady, aby uniknąć zarysowania otaczającej powierzchni.



8 Nadmiar wypełniacza przeszlifować najpierw niebieskim papierem ściernym o ziarnistości 1200.



9 Następnie zwilżyć miejsce naprawy i przeszlifować je szarym papierem ściernym o ziarnistości 2000.



10 Usunąć taśmę malarską i nałożyć pastę polerską.



11 Wypolerować za pomocą ściereczki Linteum, owijając ją w klocek filcowy.